


卷材

块材

静音卷材



	厚度	EN-ISO 24346	2.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
	家用承重	EN-ISO 10874	Class 23	Class 23	Class 23
	商用承重	EN-ISO 10874	Class 34	Class 34	Class 33
	工业承重	EN-ISO 10874	Class 43	Class 43	Class 41
	卷宽	EN-ISO 24341	2.00 m	-	2.00 m
	卷长	EN-ISO 24341	≤32 m	-	≤32 m
	块材尺寸	EN-ISO 24342	-	25x25cm 25x50cm 50x25cm 50x50cm 75x50cm 100x15cm 100x25cm	-
	耐压痕性能	EN-ISO 24343-1	约0.08mm	约0.05 mm	约0.20mm
	轮椅脚轮测试	EN 425		适用于办公室轮椅滚压的场所	
	色牢度	EN-ISO 105-B02		方法3: 蓝色分阶法测试结果,可以达到8。	
	最小弯曲直径	EN-ISO 24344	ø 40 mm	ø 40 mm	ø 40 mm
	抗化学品性能	EN-ISO 26987		耐稀酸、油脂、脂肪和常规溶剂。 如乙醇、丙醇、石油溶剂等	
	抗菌性能			经过著名的独立实验室验证: 具有抗菌繁殖能力。	
	耐烟蒂性能	EN 1399			
	防滑性能	DIN 51130	R9	R9	R9
	吸音性能	EN ISO 717-2	≤ 5dB	≤ 5 dB	18 dB
	抗静电性能 (适用于梦梵丽导电系列)	EN 1081	-	1-10 ⁶ <R1<1-10 ⁸ Ω 静电耗散电阻值	-
	生命周期评估			生命周期评估作为对环境破坏减至最低的基础保证	

性能符合中国国标的要求。

	防火性能	GB8624-2012		B ₁ (B-s1,t0), 按中国国标检测,达到难燃材料分级最高标准,适用各个厚度。	
	物理化学和 有害物质限量	GB/T11982.1-2005		通过,适用各个厚度。	

性能符合 EN 14041 的要求。



	防火性能	EN 13501-1	C _s -s1,G,CS ***	C _s -s1,G,CS ***	C _s -s1,G,CS
	防滑性能	EN 13893	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30
	静电荷载	EN 1815	<2 kV	<2 kV	<2 kV
	导热性能	EN 12524	0.17 W/m·K	0.17 W/m·K	0.17 W/m·K